

Primadigital est un papier mince spécialement développé pour l'impression jet d'encre à grande vitesse des notices pharmaceutiques. Il convient aux encres pigmentaires ou à base de colorants, en impression monochrome ou multicolore. L'avantage de Primadigital est qu'il est "prêt à l'emploi". Pas besoin de pré-traitement type primer. Son rendu d'impression est nettement supérieur à celui d'un papier standard

Certifiés FSC®(BV-COC-051005-B) ou PEFC (BV/CdC/2157457B) sur demande.

Caractéristique	Unité	Norme	Spécifications			
				PDL40W30	PDL45W30	PDL50W30
Code						
Grammage	g/m ²	ISO 536		40	45	50
Epaisseur	µm	ISO 534		52	59	65
Main	cm ³ /g	-		1.30	1.30	1.30
Blancheur CIE	%	ISO 11475		116	116	116
Opacité	%	ISO 2471		83	85	88
pH papier	-	ISO 6588		8.5	8.5	8.5
Humidité absolue	%	NF Q03-003		5.8	5.8	5.8
	-					
Azurant optique	-	-		OUI		
Luminescence				9	9	9
Composition fibreuse	%	NF Q01-007		100% Pâte chimique : Pure Cellulose de bois		

Tolérance papier

Grammage : valeur nominale +/- 1g/m ²	Blancheur CIE : minimum 110
Epaisseur : valeur nominale +/- 2µm	Opacité minimum : valeur nominale - 1 point
Conforme à la réglementation REACH	

Tolérance façonnage

Raccord : 1 raccord maxi par bobine avec au maximum 15% de bobines avec raccords dans une commande. Les raccords sont notés sur les bordereaux de livraison, sur l'étiquette de la bobine et sur la tranche de la bobine.
Laize : laize client -0, +2 mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm -3, +2 cm

Conditions de stockage et d'utilisation optimales

La papier en stock doit toujours rester dans son emballage d'origine. La température de stockage ne doit pas descendre en dessous de 15°C .
Laisser le temps au papier encore emballé de reprendre la température de l'atelier, en le mettant à l'avance dans l'atelier d'impression. 24 à 48h avant l'impression selon les différences de température.
Les conditions optimales de l'atelier sont : 23°C ± 3°C et 50% ± 5% d'humidité relative

Minimum de fabrication : Cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Date de dernière validation : 24/07/2019

Sorte en cours d'homologation par Emmanuel Bruneau