

Fiche de spécifications

Primapharm est un papier offset, mince opaque spécifiquement conçu pour l'impression de notices pharmaceutiques. Son opacité et sa blancheur naturelle permettent une bonne lisibilité, même dans les très bas grammages.

Certifiés FSC®_{FSC-C023778} (BV-COC-051005-B) ou PEFC_{PEFC/10-32-2155} (BV/CdC/2157457B) sur demande.

Caractéristique	Unité	Norme	Spécifications						
			RNB32W20	RNB35W30	RNB40W30	RNB45W30	RNB50W30	RNB60W30	
Code									
Grammage	g/m ²	ISO 536	32	35	40	45	50	60	
Epaisseur	µm	ISO 534	38	45	52	58	65	78	
Main	cm ³ /g	-	1.20	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Blancheur CIE		ISO 11475	104	104	104	104	104	104	104
Opacité	%	ISO 2471	77	80	84	85	87	88	
pH papier	-	ISO 6588	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI						
Azurant optique	-	-	OUI						
Luminescence			7						
Composition fibreuse	%	NF Q01-007	100% Pâte chimique : Pure Cellulose de bois						

Le Primapharm est soumis à une procédure de Change Control stricte.

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1g/m ²	Blancheur CIE : minimum 100
Epaisseur : valeur nominale + / - 2µm	Opacité minimum : valeur nominale - 1 point
Conforme à la réglementation REACH	Apte au contact alimentaire

Tolérance façonnage
Raccord : 1 raccord maxi par bobine avec au maximum 15% de bobines avec raccords dans une commande. Les raccords sont notés sur les bordereaux de livraison, sur l'étiquette de la bobine et sur la tranche de la bobine.
Laize : laize client : -0, +2mm
Diamètres bobines : 100, 114 ou 120 cm : -3, +2 cm

Conditions de stockage et d'utilisation optimales
La papier en stock doit toujours rester dans son emballage d'origine. La température de stockage ne doit pas descendre en dessous de 15°C.
Laisser le temps au papier encore emballé de reprendre la température de l'atelier, en le mettant à l'avance dans l'atelier d'impression. 24 à 48h avant l'impression selon les différences de température.
Les conditions optimales de l'atelier sont : 23°C ± 3°C et 50% ± 5% d'humidité relative

Minimum de fabrication : Cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Date de dernière validation : 10/05/2021

Sorte qualifiée par Emmanuel Bruneau