PRIMAPHARM

Technische Daten

Primapharm ist ein holzfreies Dünndruckpapier, das speziell für den Druck von pharmazeutischen Gebrauchsanweisungen entwickelt wurde. Seine hohe Opazität und seine natürliche Weiße erlauben auch in den niedrigsten Grammaturen eine gute Lesbarkeit der gedruckten Informationen.

FSC®$_{FSC-C023778}$ (BV-COC-051005-B) oder PEFC$_{PEFC/10-32-2155}$ (BV/CdC/2157457B) zertifiziert auf Anfrage.

Technische Eigenschaften	Einheit	Norm	Technische Daten			
Code			RNB32W20	RNB40W30	RNB45W30	RNB50W30
Flächengewicht	g/m^2	ISO 536	32	40	45	50
Dicke	µm	ISO 534	38	52	58	65
Volumen	cm3/g	-	1,20	1,30	1,30	1,30
Weiße CIE		ISO 11475	104	104	104	104
Opazität	%	ISO 2471	77	84	85	87
pH papier	-	ISO 6588	8,5	8,5	8,5	8,5
absolute Feuchte	%	NF Q03-003	5,8	5,8	5,8	5,8
Alterungsbeständikeit	-	ISO 9706	JA			
Optische Aufheller	-	-	JA			
Lumineszenz			7			
Faserzusammensetzung	%	NF Q01-007	100 % Zellstoff, frei von verholzten Fasern			

Primapharm unterliegt einem strengen Change-Control-Prozedere

Papiertoleranzen	
Flächengewicht: Nominalwert + / -1 g/m²	Weiße CIE: mini 100
Dicke: Nominalwert + / - 2 µm	Opazität mini: Nominalwert - 1 Punkt
Erfüllt in allen Teilen die REACH-Verordnung	Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Ausrüstungstoleranzen
Klebestellen: max. 1 Klebestelle pro Rolle, maximal 15% der Rollen eines Auftrags mit einer Klebestelle. Die Klebestellen sind auf den Lieferscheinen vermerkt, des Weiteren auf dem Rollenetikett und auf der Stirnseite der Rolle markiert
Rollenbreite: Kundenbreite - 0, + 2 mm
Standard Aussendurchmesser = 100, 114 oder 120 cm: - 3, + 2 cm

Lagerbedingungen und optimale Nutzung
Das gelieferte Papier muss immer in der Originalverpackung gelagert werde. Die Lagertemperatur sollte nicht unter **15 ° C** fallen
Nehmen Sie sich die Zeit , das noch verpackte Papier im Drucksaal aklimatisieren zu lassen, je nach Temperaturunterschied zwischen **24** bis **48 Stunden** vor dem Drucken
Die optimalen Bedingungen im Drucksaal sind: **23 ° C ± 3 ° C** und **50% ± 5 %** rel. Feuchtigkeit

Mindestmenge: abhänging von der Produktionsplanung und den bereits vorliegenden Aufträgen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Datum der Validierung: 02/08/2022

Verantwortlich für die Richtigkeit: Emmanuel Bruneau, Anwendungstechnik

Papeteries Des Vosges
34 rue Maurice Mougeot
88600 Laval Sur Vologne
Tél : (33) 03 29 53 52 00
Fax : (33) 03 29 53 52 01